

BOPP TRASPARENTE 59 μm - PERMANENTE - KRAFT
135gsm

Data di emissione: 08/11/2013
Revisione: 1
pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	204,8 gsm \pm 6 %	ISO 536
Spessore totale	203 μm \pm 5 %	ISO 534

FRONTALE

Film di polipropilene biorientato, trasparente, lucido, predisposto per la stampa con specifico trattamento superficiale a base acqua.

Grammatura	53,8 gsm \pm 3	-
Spessore	59 μm \pm 2	-

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo permanente di uso generale, indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici come carte, vetro e acciaio.

Peel adhesion	15,7 N/inch \pm 2	FINAT1
Shear test	4 h \pm 2	FINAT8
Quick stick	13,7 N/inch \pm 4	FINAT9
Temp. di applicazione	-5°C/+40°C	
Temp. di esercizio	-15°C/+80°C	

Rientra nella lista di accettabilità FDA 175.105 ed è conforme alle Norme BfR XIV per il contatto con alimenti.

Soddisfa la Norma EN71 parte 3 "Migrazione di alcuni elementi / Applicazione su giocattoli"

SUPPORTO

Carta kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	135 gsm \pm 7	ISO 536
Spessore	130 μm \pm 6	ISO 534

Soddisfa la Norma EN71 parte 3 "Migrazione di alcuni elementi / Applicazione su giocattoli"

APPLICAZIONI

Specialmente raccomandato per etichette di alta qualità.

Applicazioni nell'industria cosmetica, promozionale, hi-fi, del mobile, ciclomotori e veicoli, etichette decorative.

Presenta buona stabilità dimensionale, buona resistenza all'invecchiamento e all'umidità.

Idoneo per applicazioni esterne e superfici curve.

Idoneo per riduzioni a piccolo formato tramite taglio a ghigliottina.

Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: eccellente stampabilità con sistemi Indigo Electroink toner system.

E' sempre raccomandabile contattare il Vostro fornitore di inchiostri per assicurarsi la miglior resa di stampa.

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 3 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C÷+35°C
- Umidità relativa 45% ÷ 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale