

BOPP BIANCO 59 μm - PERMANENTE - KRAFT
135gsm

Data di emissione: 03/09/2012
Revisione: 1
pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	208,3 gsm $\pm 6\%$	ISO 536
Spessore totale	203 μm $\pm 5\%$	ISO 534

FRONTALE

Film di polipropilene biorientato, bianco, lucido, predisposto per la stampa con specifico trattamento superficiale a base acqua.

Grammatura	57,5 gsm ± 3	-
Spessore	59 μm ± 2	-

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo permanente di uso generale, indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici come carte, vetro e acciaio.

Peel adhesion	15,7 N/inch ± 2	FINAT1
Shear test	4 h ± 2	FINAT8
Quick stick	13,7 N/inch ± 4	FINAT9
Temp. di applicazione	-5°C/+40°C	
Temp. di esercizio	-15°C/+80°C	

Rientra nella lista di accettabilità FDA 175.105 ed è conforme alle Norme BfR XIV per il contatto con alimenti.

Soddisfa la Norma EN71 parte 3 "Migrazione di alcuni elementi / Applicazione su giocattoli"

SUPPORTO

Carta kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	135 gsm ± 7	ISO 536
Spessore	130 μm ± 6	ISO 534

Soddisfa la Norma EN71 parte 3 "Migrazione di alcuni elementi / Applicazione su giocattoli"

APPLICAZIONI

Specialmente raccomandato per etichette di alta qualità. Applicazioni nell'industria cosmetica, promozionale, hi-fi, del mobile, ciclomotori e veicoli, etichette decorative. Presenta buona stabilità dimensionale, buona resistenza all'invecchiamento e all'umidità. Idoneo per applicazioni esterne e superfici curve. Idoneo per riduzioni a piccolo formato tramite taglio a ghigliottina. Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: eccellente stampabilità con sistemi Indigo Electroink toner system. E' sempre raccomandabile contattare il Vostro fornitore di inchiostri per assicurarsi la miglior resa di stampa. Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 3 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C ÷ +35°C
- Umidità relativa 45% ÷ 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Tutti i prodotti ITALSTICK sono soggetti a controlli durante la produzione al fine di garantirne la qualità.
Le informazioni riportate sono il risultato della nostra attuale conoscenza ma non costituiscono garanzia;
spetta all'utilizzatore finale testare i materiali al fine di stabilirne l'effettiva conformità ad un particolare
impiego. ITALSTICK non è responsabile per danni maggiori rispetto al valore del materiale difettoso e per
danni accidentali e conseguenti.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza preavviso e/o comunicazione
La presente revisione annulla e sostituisce la precedente.

ITALSTICK Soc. Coop.
via della Stazione, 6
I-41019 Soliera
www.italstick.com

Tel. +39 059 566705
Fax +39 059 565127
info@italstick.com