

## PATINATA GLOSS 80gsm – REMOVIBILE – KRAFT 85gsm

Data di emissione: 19/09/2011  
Revisione: 3  
pag 1/1

### CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	183 gsm $\pm$ 6%	ISO 536
Spessore totale	164 $\mu$ m $\pm$ 7%	ISO 534

### FRONTALE

Carta patinata, bianca, lucida, di pura cellulosa.

Grammatura	80 gsm $\pm$ 3	ISO 536
Spessore	64 $\mu$ m $\pm$ 4	ISO 534

### ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo removibile. Presenta buona removibilità iniziale e finale. Indicato per diverse tipologie di superfici come cartoni trattati, vetro, acciaio e poliolefine.

Peel adhesion	0,6 N/inch $\pm$ 0,2	FINAT1
Shear test	6 h $\pm$ 2	FINAT8
Quick stick	0,7 N/inch $\pm$ 0,2	FINAT9
Temp. di applicazione	-5°C/+50°C	
Temp. di esercizio	-20°C/+60°C	

### SUPPORTO

Carta clay coated kraft, bianca, monopatinata, siliconata solventless.

Grammatura	85 gsm $\pm$ 3	ISO 536
Spessore	87 $\mu$ m $\pm$ 5	ISO 534

### CONFORMITÀ

- Complesso autoadesivo: soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".

### APPLICAZIONI

Etichette di qualità utilizzabili in vari settori, per giocattoli, per il settore cosmetico e farmaceutico, pubblicità e campagne promozionali.

Le etichette possono essere rimosse senza danneggiare le superfici o lasciare residui. Il grado di removibilità dipende dal tipo di superficie di applicazione utilizzata.

Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

Sono sconsigliate le superfici cartacee, in particolare patinate e verniciate.

### STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati con i principali metodi di stampa, resa eccellente con l'utilizzo di inchiostri brillanti.

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

### SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile:

- eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata.
- fornire prodotto autoadesivo certificato Forest Stewardship Council

### STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 2 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% ÷ 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore. Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.