

PATINATA SEMIGLOSS 80gsm – SEMIPERMANENTE – KRAFT 85gsm

Data di emissione: 11/07/2011
Revisione: 6
pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	179 gsm \pm 5%	ISO 536
Spessore totale	165 μ m \pm 6%	ISO 534

FRONTALE

Carta patinata, bianca di pura cellulosa

Grammatura	80 gsm \pm 2	ISO 536
Spessore	66 μ m \pm 2	ISO 534

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo semipermanente indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici. Presenta caratteristiche di alta coesione, debole adesività iniziale e buona adesività finale. Particolarmente indicato per la riduzione in piccolo formato.

Peel adhesion	3,9 N/inch \pm 1	FINAT1
Shear test	35 h \pm 10	FINAT8
Quick stick	2,9 N/inch \pm 1	FINAT9
Temp.min di applicazione	+5°C	
Temp. di esercizio	-10°C/+120°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	85 gsm \pm 3	ISO 536
Spessore	87 μ m \pm 5	ISO 534

CONFORMITÀ

- Complesso autoadesivo: soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".

APPLICAZIONI

Etichettatura su vari tipi di materiale, per libri e attività per bambini (stickers), utilizzabile su superfici curve con piccolo e medio diametro. Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati con tutti i metodi di stampa, in particolare con l'uso di inchiostri brillanti.

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile:

- eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata.
- fornire prodotto autoadesivo certificato Forest Stewardship Council.

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 3 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% - 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore. Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.