

ARGENTO MATT 72gsm – PERMANENTE – KRAFT 85gsm

Data di emissione: 06/04/2012

Revisione: 2

pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	175 gsm \pm 6%	ISO 536
Spessore totale	160 μ m \pm 9%	ISO 534

FRONTALE

Carta laminata argento, finitura matt, su film di alluminio laccato.

Grammatura	72 gsm \pm 4	ISO 536
Spessore	60 μ m \pm 6	ISO 534

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo permanente di uso generale, indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici come carte, vetro e acciaio

Peel adhesion	15,7 N/inch \pm 2	FINAT1
Shear test	4 h \pm 2	FINAT8
Quick stick	13,7 N/inch \pm 4	FINAT9
Temp. di applicazione	+5°C/+40°C	
Temp. di esercizio	-15°C/+80°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kkraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	85 gsm \pm 3	ISO 536
Spessore	87 μ m \pm 5	ISO 534

CONFORMITÀ

- Coating autoadesivo: in accordo con FDA 21 CFR 175.105 per il contatto con alimenti e soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".
- Supporto: soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".

APPLICAZIONI

Etichette di qualità superiore.
Etichettatura di lusso per bevande, cosmetici, applicazione nell'industria elettronica e nel packaging di prodotti per la salute e la bellezza.
Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: laccato con primer per stampa offset. Stampabile con metodo lettepress, litho e silk-screen.

Utilizzare gli inchiostri ad essiccazione rapida.

E' sempre raccomandabile contattare il Vostro fornitore di inchiostri per assicurarsi la miglior resa di stampa.

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile:

- eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata.
- fornire prodotto autoadesivo certificato Forest Stewardship Council.

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 3 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C÷+35°C
- Umidità relativa 45% ÷ 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale.

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore.

Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.