

BIADESIVO ANIMA CARTA 60gsm – SUPERTACK – KRAFT 85gsm

Data di emissione: 24/11/2015
Revisione: 1
pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	266 gsm ± 6%	ISO 536
Spessore totale	253 µm ± 8%	ISO 534

ANIMA

Anima carta glassine bianca.
Coating adesivo su entrambi i lati del carrier.

Grammatura	60 gsm ± 3	ISO 536
Spessore	53 µm ± 4	ISO 534

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo supertack ad elevata adesività.
Indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici, come carte, cartoni, vetro e acciaio.

Peel adhesion	16,5 N/inch ± 2	FINAT1
Shear test	4 h ± 2	FINAT8
Quick stick	14,4 N/inch ± 4	FINAT9
Temp. di applicazione	+5°C/+40°C	
Temp. di esercizio	-20°C/+90°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	85 gsm ± 3	ISO 536
Spessore	87 µm ± 5	ISO 534

CONFORMITÀ

- Complesso autoadesivo: soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".
- Coating autoadesivo: in accordo con FDA 21 CFR 175.105 per il contatto con alimenti

APPLICAZIONI

Caratterizzato da anima in carta glassine bianca che presenta coating adesivo su entrambi i lati.
Impiegato per svariati tipi di applicazioni quali manufatti, bricolage, libri, espositori, etc..
Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto

STAMPABILITÀ

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori.

SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile fornire prodotto autoadesivo certificato Forest Stewardship Council.

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 2 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C÷+35°C
- Umidità relativa 45% ÷ 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale.

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore.
Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.