

OPP TRASPARENTE 60 µm – SEMIPERMANENTE – KRAFT 135gsm

Data di emissione: 27/03/2012

Revisione: 2

pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	203 gsm ± 6 %	ISO 536
Spessore totale	201 µm ± 6 %	ISO 534

FRONTALE

Film di polipropilene biorientato, trasparente, lucido, predisposto per la stampa con trattamento superficiale a base acqua

Grammatura	54 gsm ± 3	-
Spessore	60 µm ± 2	-

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo semipermanente indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici. Presenta caratteristiche di alta coesione, debole adesività iniziale e buona adesività finale. Particolarmente indicato per la riduzione in piccolo formato.

Peel adhesion	3,9 N/inch ± 1	FINAT1
Shear test	35h ± 10	FINAT8
Quick stick	2,9 N/inch ± 1	FINAT9
Temp. min. di applicazione	+5°C	
Temp. di esercizio	-10°C / +120°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	135 gsm ± 7	ISO 536
Spessore	130 µm ± 8	ISO 534

CONFORMITÀ

- Complesso autoadesivo: soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".

APPLICAZIONI

Indicato per libri e attività per bambini.
Specialmente raccomandato per etichette di alta qualità.
Applicazioni nell'industria cosmetica, promozionale, hi-fi, del mobile, ciclomotori e veicoli, etichette decorative.
Presenta buona stabilità dimensionale e buona resistenza all'invecchiamento.
Idoneo per applicazioni esterne e superfici curve.
Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: serigrafia, flexo ed offset utilizzando inchiostri specifici.
Indicato anche per stampa UV.
E' sempre raccomandabile contattare il Vostro fornitore di inchiostri per assicurarsi la miglior resa di stampa.
Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile:

- eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata.
- fornire prodotto autoadesivo con supporto certificato Forest Stewardship Council

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 2 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% - 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale.

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore.
Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.