

## RASO BIANCO 120gsm – SUPERTACK – KRAFT 135gsm

Data di emissione: 20/12/2012  
Revisione: 4  
pag 1/1

### CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	274 gsm $\pm$ 6%	ISO 536
Spessore totale	266 $\mu$ m $\pm$ 8%	ISO 534

### FRONTALE

Raso 100% acetato, bianco, lucido, top gamma..

Grammatura	121 gsm $\pm$ 8	ISO 536
Spessore	123 $\mu$ m $\pm$ 14	ISO 534

### ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo supertack ad elevata adesività. Indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici, come carte, cartoni, vetro e acciaio.

Peel adhesion	16,5 N/inch $\pm$ 2	FINAT1
Shear test	4 h $\pm$ 2	FINAT8
Quick stick	14,4 N/inch $\pm$ 4	FINAT9
Temp. di applicazione	+5°C/+40°C	
Temp. di esercizio	-20°C/+90°C	

### SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	135 gsm $\pm$ 7	ISO 536
Spessore	130 $\mu$ m $\pm$ 8	ISO 534

### CONFORMITÀ

- Coating autoadesivo: in accordo con FDA 21 CFR 175.105 per il contatto con alimenti. Soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".
- Supporto: soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".

### APPLICAZIONI

Etichette di alta qualità e pregio, cartellini identificativi. Consigliato nell'industria tessile extra-lusso. Etichette presentano buona adattabilità alle superfici di applicazione e buona durata. Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

### STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati si ottengono con tutti i tipi di stampa tradizionale. Idoneo per stampa laser e thermal transfert. E' sempre raccomandabile contattare il Vostro fornitore di inchiostri per assicurarsi la miglior resa di stampa. Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori.

### SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile:

- eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata.
- fornire prodotto autoadesivo con supporto certificato Forest Stewardship Council

### STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 1 anno dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
  - Umidità relativa 45% ÷ 60%
  - Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
  - Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale
- Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore. Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.