

VELLUM 70gsm – REMOVIBILE – KRAFT 80gsm

Data di emissione: 28/10/2019
Ultima Modifica:
Revisione: 0
pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	168 gsm \pm 5%	ISO 536
Spessore totale	161 μ m \pm 7%	ISO 534

FRONTALE

Carta naturale, bianca, liscia, satinata

Grammatura	70 gsm \pm 3	ISO 536
Spessore	66 μ m \pm 4	ISO 534

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo removibile. Presenta buona removibilità iniziale e finale. Indicato per diverse tipologie di superfici come cartoni trattati, vetro, acciaio e poliolefine.

Peel adhesion	0,6 N/inch \pm 0,2	FINAT1
Shear test	6 h \pm 2	FINAT8
Quick stick	0,7 N/inch \pm 0,2	FINAT9
Temp. di applicazione	-5°C/+50°C	
Temp. di esercizio	-20°C/+60°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	80 gsm \pm 3	ISO 536
Spessore	82 μ m \pm 5	ISO 534

CONFORMITÀ

- Coating adesivo e supporto: soddisfano la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".

APPLICAZIONI

Etichettatura industriale, informazioni e di prodotto, ecc..

Le etichette possono essere rimosse senza danneggiare le superfici o lasciare residui. Il grado di removibilità dipende dal tipo di superficie di applicazione utilizzata.

Sono sconsigliate le superfici cartacee.

Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati con i principali metodi di stampa.

Indicato per stampa laser, ink-jet e thermal transfer

Si consiglia di effettuare prove di stampa preliminari

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile:

- eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata.
- fornire prodotto autoadesivo certificato Forest Stewardship Council.

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 1 anno dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% - 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore. Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.

Tutti i prodotti ITALSTICK Soc. Coop. sono soggetti a controlli durante la produzione al fine di garantirne la qualità.

Le informazioni riportate sono il risultato della nostra attuale conoscenza ma non costituiscono garanzia; spetta all'utilizzatore finale testare i materiali al fine di stabilirne l'effettiva conformità ad un particolare impiego. ITALSTICK Soc. Coop. non è responsabile per danni maggiori rispetto al valore del materiale difettoso e per danni accidentali e conseguenti.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza preavviso e/o comunicazione

La presente revisione annulla e sostituisce la precedente.

ITALSTICK Soc. Coop.

via della Stazione, 6
I-41019 Soliera
www.italstick.com

Tel. +39 059 566705
Fax +39 059 565127
info@italstick.com