

OPP OLOGRAFICO 40 μ -AD03- KRAFT 135GSM

Data di emissione: 19/12/2011
Revisione: 0
pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	187 gsm \pm 6 %	ISO 536
Spessore totale	181 μ m \pm 7 %	ISO 534

FRONTALE

Polipropilene biorientato e bilaccato con vernice acrilica; pre-trattato per embossing olografico; sottoposto a processo di metallizzazione ottenuta tramite vaporizzazione e fusione di Alluminio in vacuum (purity of 99.7%, thickness \geq 0.02 μ).

Grammatura	38 gsm \pm 5	ISO 536
Spessore	40 μ m \pm 5	ISO 534

Soddisfa la Norma EN71 parte III "Migrazione di alcuni elementi/Applicazione su giocattoli"

ADESIVO

Adesivo di tipo semi-permanente indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici, presenta caratteristiche di alta coesione e bassa adesività. Particolarmente indicato per la riduzione in piccolo formato.

Peel adhesion	3,9 N/inch \pm 2	FINAT1
Shear test	35 h \pm 10	FINAT8
Quick stick	2,9 N/inch \pm 1	FINAT9
Temp.min di applicazione	+5°C	
Temp. di esercizio	-10°C/+120°C	

Soddisfa la Norma EN71 parte III "Migrazione di alcuni elementi/Applicazione su giocattoli"

SUPPORTO

Carta Kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	135 gsm \pm 7	ISO 536
Spessore	130 μ m \pm 6	ISO 534

Soddisfa la Norma EN71 parte III "Migrazione di alcuni elementi/Applicazione su giocattoli"

APPLICAZIONI

Indicato per libri e attività per bambini.

Specialmente raccomandato per etichette di alta qualità.

Applicazioni nell'industria cosmetica, promozionale, hi-fi, del mobile, ciclomotori e veicoli, etichette decorative.

Presenta buona stabilità dimensionale e buona resistenza all'invecchiamento.

Idoneo per applicazioni esterne e superfici curve.

STAMPABILITÀ

Frontale: serigrafia, flexo ed offset utilizzando inchiostri specifici.

Indicato anche per stampa UV.

E' sempre raccomandabile contattare il Vostro fornitore di inchiostri per assicurarsi la miglior resa di stampa.

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale auto-adesivo è garantito 3 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% - 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale