

CAST COATED 80gsm – SEMIPERMANENTE – KRAFT 85gsm

Data di emissione: 16/12/2011
Revisione: 2
pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

| | | |
|-------------------|----------------------|---------|
| Grammatura totale | 179 gsm \pm 5% | ISO 536 |
| Spessore totale | 188 μ m \pm 7% | ISO 534 |

FRONTALE

Carta cast coated, bianca, lucida, di pura cellulosa.

| | | |
|------------|--------------------|---------|
| Grammatura | 80 gsm \pm 4 | ISO 536 |
| Spessore | 89 μ m \pm 5 | ISO 534 |

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo semipermanente indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici. Presenta caratteristiche di alta coesione, debole adesività iniziale e buona adesività finale. Particolarmente indicato per la riduzione in piccolo formato

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------|
| Peel adhesion | 3,9 N/inch \pm 1 | FINAT1 |
| Shear test | 35 h \pm 10 | FINAT8 |
| Quick stick | 2,9 N/inch \pm 1 | FINAT9 |
| Temp. min di applicazione | +5°C | |
| Temp. di esercizio | -10°C/+120°C | |

SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

| | | |
|------------|--------------------|---------|
| Grammatura | 85 gsm \pm 3 | ISO 536 |
| Spessore | 87 μ m \pm 5 | ISO 534 |

CONFORMITÀ

- Complesso autoadesivo: soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".

APPLICAZIONI

Etichette di alta qualità con alta definizione di stampa. Idoneo su vari tipi di materiale, specialmente per libri e attività per bambini (stickers). Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati con i principali metodi di stampa, resa eccellente con l'utilizzo di inchiostri brillanti. Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile:

- eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata.
- fornire prodotto autoadesivo certificato Forest Stewardship Council.

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 3 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% - 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore. Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.