

## NATURALE 80gsm – PERMANENTE – KRAFT 85gsm

Data di emissione: 14/09/2011  
Revisione: 2  
pag 1/1

### CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	183 gsm $\pm$ 6%	ISO 536
Spessore totale	204 $\mu$ m $\pm$ 6%	ISO 534

### FRONTALE

Carta bianca, naturale di pura cellulosa ad elevato grado di bianco e opacità.

Grammatura	80 gsm $\pm$ 4	ISO 536
Spessore	104 $\mu$ m $\pm$ 4	ISO 534

### ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo permanente di uso generale, indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici come carte, vetro e acciaio.

Peel adhesion	15,7 N/inch $\pm$ 2	FINAT1
Shear test	4 h $\pm$ 2	FINAT8
Quick stick	13,7 N/inch $\pm$ 4	FINAT9
Temp. di applicazione	+5°C/+40°C	
Temp. di esercizio	-15°C/+80°C	

### SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	85 gsm $\pm$ 3	ISO 536
Spessore	87 $\mu$ m $\pm$ 5	ISO 534

### CONFORMITÀ

- Complesso autoadesivo: soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".
- Coating autoadesivo: in accordo con FDA 21 CFR 175.105 per il contatto con alimenti

### APPLICAZIONI

Etichettatura per mailing, informazioni e di prodotto.

Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto

### STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

### SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile:

- eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata.
- fornire prodotto autoadesivo certificato Forest Stewardship Council.

### STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 1 anno dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% - 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore. Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.