

BIADESIVO ANIMA CARTONCINO 280gsm – SEMIPERMANENTE – KRAFT 85gsm

Data di emissione: 28/09/2012
Revisione: 3
pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	482 gsm ± 6 %	ISO 536
Spessore totale	500 µm ± 6 %	ISO 534

ANIMA

Anima cartoncino naturale, bianco, di pura cellulosa.
Coating adesivo su entrambi i lati del carrier.

Grammatura	280 gsm ± 14	ISO 536
Spessore	300 µm ± 14	ISO 534

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo semipermanente indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici. Presenta caratteristiche di alta coesione, debole adesività iniziale e buona adesività finale. Particolarmente indicato per la riduzione in piccolo formato

Peel adhesion	3,9 N/inch ± 1	FINAT1
Shear test	35 h ± 10	FINAT8
Quick stick	2,9 N/inch ± 1	FINAT9
Temp. min. di applicazione	+5°C	
Temp. di esercizio	-10°C/+120°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kraft, bianca, monopatinata, siliconata solventless.

Grammatura	85 gsm ± 3	ISO 536
Spessore	87 µm ± 5	ISO 534

CONFORMITÀ

- Complesso autoadesivo: soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".

APPLICAZIONI

Complesso autoadesivo caratterizzato da anima cartoncino che presenta coating adesivo e protezione su entrambi i lati. Impiegato per svariati tipi di applicazioni quali manufatti, bricolage, libri, espositori, ecc.. Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile fornire prodotto autoadesivo certificato Forest Stewardship Council.

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 1 anno dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% - 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale.

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore. Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.