

CARTA OLOGRAFICA TRANSFER 80gsm – SUPERTACK – GLASSINE 60gsm

Data di emissione: 19/12/2011
Revisione: 3
pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	160 gsm \pm 6%	ISO 536
Spessore totale	131 μ m \pm 8%	ISO 534

FRONTALE

Foil olografico inciso e metallizzato in vacuum, laminato su carta patinata bianca di pura cellulosa.

Grammatura	81 gsm \pm 3	ISO 536
Spessore	65 μ m \pm 4	ISO 534

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa, di tipo supertack ad elevata adesività.
Indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici, come carte, cartoni, vetro e acciaio.

Peel adhesion	10,8 N/inch \pm 1	FINAT1
Shear test	20 h \pm 5	FINAT8
Quick stick	7,6 N/inch \pm 1	FINAT9
Temp. min. di applicazione	+5°C	
Temp. di esercizio	-20°C/+90°C	

SUPPORTO

Carta glassine, supercalandrata, presenta eccellente resistenza alla trazione e alla fustellatura, alta flessibilità e buona trasparenza per utilizzo su tutte le macchine etichettatrici automatiche a cellula fotoelettrica. Disponibile in varie colorazioni. Siliconata solventless.

Grammatura	60 gsm \pm 3	ISO 536
Spessore	53 μ m \pm 4	ISO 534

CONFORMITÀ

- Complesso autoadesivo: soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".

APPLICAZIONI

Etichette di qualità superiore. Etichettatura di lusso per bevande (birra, acqua), cosmetici, applicazione nell'industria elettronica e nel packaging di prodotti per la salute e la bellezza.

Presenta buona stabilità dimensionale e buona resistenza all'invecchiamento.

Idoneo per applicazioni esterne e superfici curve.

Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Serigrafia, flexo ed offset utilizzando inchiostri specifici. Indicato anche per stampa UV.

E' sempre raccomandabile contattare il Vostro fornitore di inchiostri per assicurarsi la miglior resa di stampa.

Supporto: buoni risultati con tutti i sistemi di stampa rotativa, in particolare flexografica.

SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile fornire prodotto autoadesivo certificato Forest Stewardship Council

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 3 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C ÷ +35°C
- Umidità relativa 45% ÷ 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore.

Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.

Tutti i prodotti ITALSTICK Soc. Coop. sono soggetti a controlli durante la produzione al fine di garantirne la qualità.

Le informazioni riportate sono il risultato della nostra attuale conoscenza ma non costituiscono garanzia; spetta all'utilizzatore finale testare i materiali al fine di stabilirne l'effettiva conformità ad un particolare impiego. ITALSTICK Soc. Coop. non è responsabile per danni maggiori rispetto al valore del materiale difettoso e per danni accidentali e conseguenti.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza preavviso e/o comunicazione.

La presente revisione annulla e sostituisce la precedente.

ITALSTICK Soc. Coop.

via della Stazione, 6
I-41019 Soliera
www.italstick.com

Tel. +39 059 566705
Fax +39 059 565127
info@italstick.com