

OPP BIANCO 60 µm – REMOVIBILE – KRAFT 135gsm

Data di emissione: 28/05/2011

Revisione: 3

pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	210 gsm ±6 %	ISO 536
Spessore totale	203 µm ± 6 %	ISO 534

FRONTALE

Film di polipropilene biorientato, bianco, lucido, predisposto per la stampa con trattamento superficiale a base acqua.

Grammatura	59 gsm ± 3	-
Spessore	60 µm ± 2	-

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo removibile. Presenta buona removibilità iniziale e finale. Indicato per diverse tipologie di superfici come cartoni trattati, vetro, acciaio e poliolefine.

Peel adhesion	0,6 N/inch ± 0,2	FINAT1
Shear test	6h ± 2	FINAT8
Quick stick	0,7 N/inch ± 0,2	FINAT9
Temp. di applicazione	-5°C/+50°C	
Temp. di esercizio	-20°C /+60°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kraft, bianca, monopatinata, siliconata solventless.

Grammatura	135 gsm ± 7	ISO 536
Spessore	130 µm ± 8	ISO 534

CONFORMITÀ

- Complesso autoadesivo: soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".

APPLICAZIONI

Specialmente raccomandato per etichette di alta qualità. Applicazioni nell'industria cosmetica, promozionale, hi-fi, del mobile, ciclomotori e veicoli, etichette decorative. Presenta buona stabilità dimensionale e buona resistenza all'invecchiamento. Le etichette possono essere rimosse senza danneggiare le superfici o lasciare residui. Il grado di removibilità dipende dal tipo di superficie di applicazione utilizzata. Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto. Sono sconsigliate le superfici cartacee.

STAMPABILITÀ

Frontale: serigrafia, flexo ed offset utilizzando inchiostri specifici. Indicato anche per stampa UV. E' sempre raccomandabile contattare il Vostro fornitore di inchiostri per assicurarsi la miglior resa di stampa. Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori.

SU RICHIESTA

- Su ordinazione è possibile:
- eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata.
 - fornire prodotto autoadesivo con supporto certificato Forest Stewardship Council

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 2 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% - 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale.

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore. Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.