

VELLUM 73gsm – SUPERTACK – GLASSINE 60gsm

Data di emissione: 28/11/2011

Revisione: 4

pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	153 gsm \pm 6%	ISO 536
Spessore totale	140 μ m \pm 8%	ISO 534

FRONTALE

Carta naturale, bianca, liscia, satinata.

Grammatura	73 gsm \pm 3	ISO 536
Spessore	72 μ m \pm 4	ISO 534

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo supertack ad elevata adesività. Indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici come carte, cartoni, vetro e acciaio

Peel adhesion	16,5 N/inch \pm 2	FINAT1
Shear test	4 h \pm 2	FINAT8
Quick stick	14,4 N/inch \pm 4	FINAT9
Temp. di applicazione	+5°C/+40°C	
Temp. di esercizio	-20°C/+90°C	

SUPPORTO

Carta glassine supercalandrata, presenta eccellente resistenza alla trazione e alla fustellatura, alta flessibilità e buona trasparenza per utilizzo su tutte le macchine etichettatrici automatiche a cellula fotoelettrica.

Disponibile in varie colorazioni. Siliconata solventless.

Grammatura	60 gsm \pm 3	ISO 536
Spessore	53 μ m \pm 4	ISO 534

CONFORMITÀ

- Frontale: conforme alle Norme BfR Emf.36 per il contatto con alimenti secchi e grassi.
- Coating autoadesivo: in accordo con FDA 21 CFR 175.105 per il contatto con alimenti.
- Complesso autoadesivo: soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".

APPLICAZIONI

Etichettatura industriale, informazioni e di prodotto, ecc..

Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati con i principali metodi di stampa. Indicato per stampa laser, ink-jet.

Supporto: buoni risultati con tutti i sistemi di stampa rotativa, in particolare flexografica.

SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile fornire prodotto autoadesivo certificato Forest Stewardship Council.

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 1 anno dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C÷+35°C
- Umidità relativa 45% ÷ 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore. Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.

Tutti i prodotti ITALSTICK Soc. Coop. sono soggetti a controlli durante la produzione al fine di garantirne la qualità. Le informazioni riportate sono il risultato della nostra attuale conoscenza ma non costituiscono garanzia; spetta all'utilizzatore finale testare i materiali al fine di stabilirne l'effettiva conformità ad un particolare impiego. ITALSTICK Soc. Coop. non è responsabile per danni maggiori rispetto al valore del materiale difettoso e per danni accidentali e conseguenti.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza preavviso e/o comunicazione.

La presente revisione annulla e sostituisce la precedente.

ITALSTICK Soc. Coop.

via della Stazione, 6

I-41019 Soliera

www.italstick.com

Tel. +39 059 566705

Fax +39 059 565127

info@italstick.com