

VELLUM 70gsm – PERMANENTE – KRAFT 85gsm

Data di emissione: 28/01/2019

Ultima revisione: /

Revisione: 0

pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	173 gsm \pm 5%	ISO 536
Spessore totale	166 μ m \pm 7%	ISO 534

FRONTALE

Carta naturale, bianca, liscia, satinata.

Grammatura	70 gsm \pm 3	ISO 536
Spessore	66 μ m \pm 4	ISO 534

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo permanente di uso generale, indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici, come carte, vetro e acciaio

Peel adhesion	15,7 N/inch \pm 2	FINAT1
Shear test	4 h \pm 2	FINAT8
Quick stick	13,7 N/inch \pm 4	FINAT9
Temp. di applicazione	+5°C/+40°C	
Temp. di esercizio	-15°C/+80°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	85 gsm \pm 3	ISO 536
Spessore	87 μ m \pm 5	ISO 534

CONFORMITÀ

- Coating adesivo: in accordo con FDA 21 CFR 175.105 per il contatto con alimenti; soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".
- Supporto: soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".

APPLICAZIONI

Etichettatura industriale, informazioni e di prodotto, ecc..

Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati con i principali metodi di stampa.

Indicato per stampa laser, ink-jet e thermal transfer.

Si consiglia di effettuare prove di stampa preliminari.

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile:

- eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata.
- fornire prodotto autoadesivo certificato Forest Stewardship Council.

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 1 anno dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% - 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore.

Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.